

**KARTA PRODUKTU**  
**PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO**

**Kopalnia / Ruch -**

**Zakład Produkcji Ekopaliwa**

<b>Sortyment</b> .....	Retopal-Ekogroszek			- ( Retopal Eko-Gk )
<b>Klasa zbytu</b> .....	24/100/10			- ( min.Qir/Ar/Str )
<b>Typ węgla</b> .....	31.2			- węgiel płomienny
<b>Wymiar ziarna</b> .....	6,0	÷	25,0	[mm]
<i>Nadziarno największa zawartość</i>	-		5,0	[%]
<i>Największy wymiar ziarna</i>	-		31,5	[mm]
<i>Podziarno największa zawartość</i>	-		10,0	[%]
Wartość opałowa - $Q_i^r$			24 000 ÷ 25 999	[kJ/kg]
Ciepło spalania - $Q_s^a$			26 513 ÷ 29 495	[kJ/kg]
Zawartość popiołu - $A^r$			5,0 ÷ 10,0	[%]
Zawartość siarki całkowitej - $S_t^r$			0,61 ÷ 1,00	[%]
Zawartość wilgoci całkowitej - $W_t^r$			9,0 ÷ 15,0	[%]
Zawartość wilgoci analitycznej - $W^a$			4,01 ÷ 8,02	[%]
Zawartość części lotnych - $V^{daf}$			37,00 ÷ 41,00	[%]
Zawartość chloru - $Cl^a$			0,360 ÷ 0,420	[%]
Spiekalność - RI			0 ÷ 5	
Podatność przemiałowa - HGI			33 ÷ 41	
Symbol SCM:			022320 / cc	